



LAZURA JEDNORAZOWA HS^{PLUS}

Wysoka zawartość olejów umożliwia pokrycie 2 razy większej powierzchni - oszczędza czas i pieniądze!



OPIS PRODUKTU

Transparentnie barwiąca powłoka na bazie naturalnych olejów do drewna na zewnątrz. Tworzy mikroporowatą powłokę, która pozwala drewnu oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna.

Jest hydrofobowa, niezwykle odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV. Nie pęka, nie rozwarstwia się, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje.

Renowacja powłoki jest łatwa i szybka. Nie wymaga uprzedniego szlifowania ani gruntowania. Jest łatwa w aplikacji, nie zasycha podczas nakładania.

Lazura jednorazowa HS^{Plus} zawiera znikome ilości rozpuszczalników, nie zawiera biocydów ani środków konserwujących. Charakteryzuje się niezwykle wysoką zawartością substancji stałych, co sprawia, że jest niezwykle wydajna. Już jedna, cienka warstwa zapewnia optymalną ochronę powierzchni.

Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160; bezpieczna powłoka zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

ZALECANE ZASTOSOWANIA:

Lazura jednorazowa HS^{Plus} firmy Osmo jest przeznaczona do ochrony drewna na zewnątrz: fasad, balkonów, wiat garażowych, bram, pergoli, mebli ogrodowych i altanek. Szczególnie zalecana do renowacji starych, mikroporowatych lazur.

SKŁADNIKI:

Produkt na bazie naturalnych olejów roślinnych (olej słonecznikowy), zawiera tlenek żelaza, pigmenty organiczne, dwutlenek tytanu (biały pigment), sykatywy (suszki) i hydrofobowe substancje pomocnicze. Składniki lotne: Odaromatyzowana benzyna lakowa (nie zawiera benzenu). Wartość graniczna UE dla LZO dla tego produktu (kat. A.e) wynosi: 400 g/L (2010). Produkt ten zawiera maksymalnie 400 g/L LZO (Lotnych Związków Organicznych). Szczegółowa deklaracja składu dostępna na żądanie.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Ciężar właściwy: ok. 0,95-1,2 g/cm³

Lepkość: 18-26s zgodnie z DIN EN ISO 2431/4 mm, zawieszisty

Woń: słaba/łagodna, po wyschnięciu bezwonna

Temperatura zapłonu: >61 °C wg. DIN EN ISO 2719

PRZECHOWYWANIE:

Trwałość 5 lat i dłużej, jeśli puszką jest szczelnie zamknięta i przechowywana w suchym miejscu. Produkt zagęszczony pod wpływem mrozu odzyska swoją konsystencję w temperaturze pokojowej w ciągu 24 – 36 godzin.

PRZYGOTOWANIE:

Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i bez śladów zmróżenia (max. dopuszczalna zawartość wilgoci to 20%). Lazura jednorazowa HS^{Plus} jest gotowa bezpośrednio do użycia, nie rozcieńczać. Dobrze wymieszać.



Przed renowacją porowatej powłoki należy ją dokładnie oczyścić.

Natomiast jeżeli powierzchnia drewna była pokryta starą farbą lub lakierem, należy je dokładnie usunąć. Do prac szlifierskich założyć maskę przeciwpyłową.

Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości zabezpieczanego drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo - zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża - zaleca się wykonanie próby.

Jeśli pożądana jest dodatkowa ochrona przed pleśnią, sinizną lub owadami (szczególnie dla drzew iglastych, jak np. sosna), drewno należy wcześniej – możliwie ze wszystkich stron – pokryć impregnatem Osmo WR.

SPOSÓB UŻYCIA:

Lazurę nakładać równomiernie cienką warstwą na czyste i suche drewno, zgodnie z kierunkiem słoju drewna, przy pomocy pędzla (114) lub wałka (123/124) Osmo. Pozostawić do wyschnięcia w dobrze wentylowanym miejscu na około 12 godzin.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Środek do Odtłuszczenia i Czyszczenia Narzędzi (113).

CZAS SCHNIĘCIA:

Ok. 12 godz. w standardowych warunkach (temp. 23°C / 50% wilg. powietrza). W niskich temperaturach i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia wydłuży się. Pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji.

WYDAJNOŚĆ:

1L lazury wystarcza na pokrycie ok. 26 m².

Wydajność w znacznym stopniu zależy od właściwości zabezpieczanego drewna. Wszystkie podane informacje dotyczą gładkich oraz heblowanych/szlifowanych powierzchni. Na innych rodzajach powierzchni zużycie materiału może być większe.

WSKAZÓWKI:

W przypadku transparentnej powłoki uzyskana barwa zależy od koloru drewna i może odbiegać od wzorów na próbkach.

Zbyt obfite nałożenie lazury może powodować powstanie miejsc z większym połyskiem. Błyszczące fragmenty zwietrzeją jednak z czasem, a powierzchnia drewna przybierze równomierny, jedwabiste matowy wygląd.

Jasne, transparentne odcienie lazury zapewniają ograniczoną ochronę UV (przed blaknięciem i szarzeniem pod wpływem promieni słonecznych), dlatego nie są zalecane do pokrywania mocno nasłonecznionych powierzchni.

Jeżeli powierzchnia drewniana na zewnątrz (okna, drzwi, fasady) ma mieć zapewnioną dodatkową ochronę UV, po całkowitym wyschnięciu Lazury jednorazowej HS^{Plus} zalecamy pokrycie jej 1x warstwą Oleju Ochronnego UV

firmy Osmo - wolnego od biocydów (410) lub z filmem ochronnym (420). Dodatkowo zabezpieczy on powierzchnię przed zabrudzeniem i przedłuży trwałość powłoki. W przypadku powierzchni zabarwionej Lazurą jednorazową HS^{Plus} w kolorze Biały Świerk (9211) jako wierzchniej warstwy ochronnej prosimy użyć białej Lazury Olejnej do Ochrony Drewna (900).

Niektóre gatunki drewna zawierają kolorowe, rozpuszczalne w wodzie ekstrakty, które są podatne na wyłukiwanie pod wpływem czynników pogodowych.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Uwaga: Tekstylia nasączone płynnym środkiem należy po użyciu natychmiast wyprać lub przechowywać w szczelnie zamkniętym metalowym pojemniku (niebezpieczeństwo samozapalenia).

Powłoka po wyschnięciu odpowiada wymogom niemieckiej klasy B2 wg. normy DIN 4102 (środek normalnie zapalny). Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

UTYLIZACJA

Resztki produktu i opakowanie usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi (kod odpadu UE: 08 01 11). Do recyklingu oddawać wyłącznie puste opakowania.

DOSTĘPNE KOLORY

- 9211 Biały Świerk
- 9212 Srebrna Topola
- 9221 Sosna
- 9232 Mahoń
- 9234 Czerwień Skandynawska
- 9235 Czerwony cedr
- 9236 Modrzew
- 9241 Dąb
- 9242 Zieleń Choinkowa
- 9261 Orzech
- 9262 Teak
- 9264 Palisander
- 9271 Heban

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

0,75 L; 2,50 L; 25 L

Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, ale bez żadnej gwarancji.

Wersja 04/16